



ACRITON RUGOSO

Recubrimiento Acrílico-Estirenado Texturizado, Impermeable y Decorativo.

DESCRIPCIÓN

ACRITON RUGOSO es un recubrimiento Texturizado, base agua, flexible e impermeable, elaborado a base de resinas acrílicas estirenadas, pigmentos inorgánicos, aditivos especiales y arenas sílicas.

USOS

- Recubre, decora todo tipo de muros interiores, exteriores, plafones y fachadas.
- Recubrimiento impermeable y decorativo en superficies de tabique, block, concreto, aplanado, mampostería, ladrillo, Panel de Yeso, lámina de metal, poliéster, vidrio, etc.
- Se puede aplicar para formar pasillos en sistemas impermeables que requieran tránsito peatonal para efectuar trabajos de mantenimiento.

VENTAJAS

- De fácil aplicación. Listo para usarse.
- No contiene cargas de cemento.
- Permite la transpiración de la humedad.
- Colores inorgánicos completamente estables a la intemperie.
- Adherencia a los distintos materiales usados normalmente en la construcción, incluyendo metal y vidrio.
- Resistencia química a la alcalinidad del cemento, mortero y humos industriales.
- Resistencia al intemperismo, rayos ultravioleta, cambios bruscos de temperatura, ambientes salinos, etc.
- Flexibilidad, no se fisura ante los movimientos graduales que se tienen debido a los cambios normales de temperatura.
- Por su composición química no se desprende en presencia de ambientes húmedos.
- Resistente a la abrasión.
- No es tóxico ni flamable.

RESTRICCIONES

- No aplicar **ACRITON RUGOSO**; a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicarlo en exteriores cuando amenace lluvia.
- No mezclarlo con otros productos.





INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

ACRITON RUGOSO se suministra listo para su aplicación y puede aplicarse con brocha, rodillo de felpa o cepillo de pelo.

SUPERFICIES NUEVAS

- Limpie la superficie y retire falsas adherencias, polvo, grasa, salitre, etc.

PRIMARIO

- Diluya 1 lt de **SELLADOR ACRÍLICO ACRITON** en 5 lts de agua limpia. Sobre la superficie preparada, limpia y seca aplique con brocha o rodillo de felpa, a razón de 5m² por 1lt aproximadamente de esta dilución.

FONDEO

- Diluya 1 lt de **ACRITON RUGOSO** en 3lt de agua limpia. Sobre la superficie limpia y seca aplique con brocha o rodillo de felpa, a razón de 5m²/lt aproximadamente por 1lt de esta dilución. Deje secar.

COLOCACIÓN DEL RECUBRIMIENTO

- Se recomienda agitar el producto en su recipiente hasta que sea homogéneo.
- Aplicar **ACRITON RUGOSO** sin diluir con rodillo de felpa extienda el producto, en una sola dirección de arriba hacia abajo a razón de 0.6 lt por 1m² aproximadamente.
- En casos de texturas especiales después de aplicar el producto con el rodillo de felpa, se deberá peinar la superficie, con brocha de pelo humedecida y dar el acabado deseado con el rodillo texturizador de su preferencia.

RESTAURACIONES

- **ACRITON RUGOSO** puede aplicarse sobre superficies que estén decoradas con pinturas acrílicas, vinílicas, plásticas o de esmalte alquidálico; que estén en buen estado y con excelente adherencia en el sustrato previa preparación de la superficie.
- Tratándose de esmalte alquidálico lije la superficie con lija de agua. Si la pintura está en mal estado o se trata de cal debe eliminarse totalmente.
- En casos de superficies polvosas sellar previamente con una dilución de 1lt de **SELLADOR ACRILICO ACRITON** por 3 lts de agua limpia (ver ficha técnica). Deje secar.





APLICACIÓN

- Prepare la superficie y aplique **ACRITON RUGOSO**; Siguiendo las instrucciones que se indican para **superficie nuevas**.
- Para evitar que queden empalmes a la vista, el trabajo en superficies continuas no debe suspenderse hasta su terminado.
- Superficies calentadas por los rayos solares deberán enfriarse con agua a efecto de que el secado del **ACRITON RUGOSO** resulte uniforme.
- Lave inmediatamente, con agua, los utensilios y equipos de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto 1 hora, secado total 24 hrs dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

RENDIMIENTO

- Dependiendo de la irregularidad de la superficie, el rendimiento se estima de 0.6 a 1 lt por 1 m²

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19lts.

COLOR

Blanco (colores sobre pedido)

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Con su envase original bien cerrado en lugar seco y protegido de los rayos solares **ACRITON RUGOSO** conserva sus propiedades por un año.

ESTIBA MÁXIMA

Cubeta de 19 lts.: 3 piezas superpuestas

PRECAUCIONES

- En caso de aplicar **ACRITON RUGOSO**, sobre superficies metálicas de acero al carbón utilice pintura anticorrosiva convencional.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos.

CONSEJOS ÚTILES

Evite aplicar el producto:

- Bajo intensas corrientes de aire o viento que proporcione el secado superficial prematuro del material.
- Bajo un sol severo directo, ya que éste puede entorpecer la aplicación del producto.





- Antes de iniciar el trabajo cerciórese de que la cantidad del producto sea suficiente para efectuar la aplicación sin interrupciones y de que todas las cubetas contengan material idéntico a número de lote así como el color deseado.
- Mantenga la cubeta bien cerrada mientras no la esté usando.
- Lavar inmediatamente los utensilios de trabajo con abundante agua.

NORMAS BASICAS PARA LA EFICACIA DEL PRODUCTO.

- 1.- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- 2.- Prepare cuidadosamente la superficie.
- 3.- Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima.
- 4.- Respete los rendimientos por m² especificados.

Las instrucciones que damos en la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de Nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades ante cualquier duda dirigirse al departamento técnico.

HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO N° 8 P.2
COL. CENTRO URBANO INTERLOMAS.
HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉX.
C.P. 52760

NOVIEMBRE DE 2008

